

# Corona PU atmungsaktiv ca. 170 g/m<sup>2</sup>

*Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion  
Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes de la production courante*

Gewebe		100 % Polyamid
Beschichtung		100 % PU
Masse		Breite 148 cm / Dicke 0,50 mm (+/- 0,10 mm)
Gewichte		Polyamid 90 g/m <sup>2</sup> / Beschichtung 80 g/m <sup>2</sup>
Reissfestigkeit	NF G 37-103	Kette > 55 daN / 5 cm / Schuss > 20 daN / 5 cm
Dehnung		Kette 180 % (+/- 18) / Schuss 410 % (+/- 41)
Weiterreissfestigkeit	NF G 07-146	Kette > 2,0 daN / Schuss > 2,0 daN
Wassersäule	ISO 1420	> 200 cm
Haftung	BS 3424 Sektion 7	> 1,0 daN 5 cm
Atmungsaktivität	ASTM 96-66	1250 g/m <sup>2</sup> – 24 h bei 38,5 °C
Dauerknickverhalten		200'000
Spez. Ausrüstung		Antibakteriell: Sanitized® / Anti Haus Milbe
Ballyflex		Raumtemp. 1'000'000 / -10 °C 50'000
Resistent gegen Desinfektionsmittel		Alkohol + 2% Äther, Ethanol 70% (608 g/l) + Öl (7 g/l) 5 Min. Kontakt, H.A.C., Reocid; Dettol; Lyorthol, Indur Des, Presept, Hycolin Clearsol
Hydrolyse		Nach 3 Wochen Feuchtigkeitstest, kein Qualitätsverlust
Bemerkungen		HF verschweisbar



**BLACHO-TEX AG**

Vorstadt 6  
5607 Häggingen

Telefon 056 624 15 55

**Blachen und Zelte**  
CHE-102.566.939 MWST  
[www.blacho-tex.ch](http://www.blacho-tex.ch)  
[info@blacho-tex.ch](mailto:info@blacho-tex.ch)