

# POLYPLAN COVERMASTER ca. 300 g/m<sup>2</sup>

*Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion  
Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes de la production courante*

Garnfeinheit	titre	DIN 53830	280 dtex
Fadendichte (Fd/cm)	contexture	DIN 53853	18/17
Gewebegewicht (g/m <sup>2</sup> )	poid tissu	DIN 53854	ca. 100
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	poid total	DIN 53352	ca. 300
Höchstzugkraft (daN/5cm)	résistance à la rupture	DIN 53354	ca. 150/120
Weiterreisskraft (daN)	resistance à la déchirure amorcée	DIN 53363	ca. 10/8
Haftung	adhérence	IVK-Richtlinien	min. 7,5
Dauerknickverhalten	comportement au pliage	DIN 53359	100'000
Kältebeständigkeit	résistance au froid	DIN 53361	ca. -30° C
Wärmebeständigkeit	résistance à la chaleur	IVK/Pkt. 5	ca. +70° C
Farbechtheit	solidité des coloris	DIN 54004	min. 7

Einsatzzweck: **Bootsverdecke, Pro-Tent® Zelte**

- sehr leicht, platzsparend
- wasserdicht, UV-beständig und fäulnishemmend ausgerüstet
- schmutzabweisend

Utilisation: **Tauds de bateaux, Pro-Tent®**

- très légère, peu encombrante
- imperméable à l'eau, résistante aux rayons ultraviolets et protégée contre la pourriture
- antisalissante



**BLACHO-TEX AG**

Vorstadt 6  
5607 Häggingen

Telefon 056 624 15 55

**Blachen und Zelte**

CHE-102.566.939 MWST

[www.blacho-tex.ch](http://www.blacho-tex.ch)

[info@blacho-tex.ch](mailto:info@blacho-tex.ch)