

TREVIRA Polyplan 745 / B1 ca. 640 g/m²

Grundgewebe	DIN 60001	Polyester
Garnfeinheit	DIN EN ISO 2060	1'100
Bindung	DIN ISO 9354	L 1:1
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN ISO 2286-2	640
Höchstzugkraft (N/5cm)	DIN EN ISO 1421	2100/2300
Weiterreisskraft (N)	DIN 53363	220/220
Haftung (N/5cm)	DIN EN ISO 2411	110
Kältebeständigkeit	DIN EN 1876-1	ca. -30° C
Wärmebeständigkeit	IVK/Pkt. 5	ca. +70° C
Farbechtheit	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
Brennverhalten	DIN 4102 B1	BK 5.3
Dauerknickverhalten	DIN EN ISO 7854/B / DIN 53359 - Form A	100'000



BLACHO-TEX AG

Vorstadt 6
5607 Häßlingen

Telefon 056 624 15 55

Blachen und Zelte

CHE-102.566.939 MWST

www.blacho-tex.ch

info@blacho-tex.ch