

BALLON SUPRA ca. 270 g/m²

*Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion
Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes de la production courante*

Grundgewebe	support	Polyester	PES 100 %
Garnfeinheit	titre		280 Dtex, 13x11
Gewicht	poids	DIN 53352	270 g/m ²
Gewebegewicht (g/m ²)	poid tissu	DIN 53358	ca. 80
Flächengewicht (g/m ²)	poid total		ca. 270
Höchstzugkraft (daN/5cm)	résistance à la rupture	DIN 53354	Kette/chaine 750/700
Weiterreisskraft (daN)	resistance à la déchirure amorcée	DIN 53356	Kette/chaine 75/75
Haftung	adhérence	DIN 53357	15 N/5 cm
Dauerknickverhalten	comportement au pliage	DIN 53359	20'000
Farbechtheit	solidité des coloris	DIN 53388	5
Kältebeständigkeit	résistance au froid	DIN 53372	ca. -30° C
Wärmebeständigkeit	résistance à la chaleur		ca. +70° C

Einsatzzweck: Abdeckblachen, textiles Bauen

Utilisation: bâches plates, constructions textiles



BLACHO-TEX AG

Vorstadt 6
5607 Hägglingen

Telefon 056 624 15 55

Blachen und Zelte
CHE-102.566.939 MWST
www.blacho-tex.ch
info@blacho-tex.ch